中联橡胶有限责任公司
CHINA UNITED RUBBER CORPORATION

THERMAX® 中粒子热裂解法炭黑

通用型 N990/N991 技术指标

测试项目	ASTM 标准	THERMAX® N990（粒状）	THERMAX® N991（粉状）
325 目筛余物最大值，ppm	D-1514	15	250
325 目磁性筛余物最大值，ppm		5	5
氮比表面积，m^2/g	D-6556	7.0-12.0	7.0-12.0
吸油值最大值，$cm^3/100g$	D-2414	44.0	44.0
灰份含量最大值，%	D-1506	0.20	0.20
pH 值	D-1512	9.0-11.0	9.0-11.0
甲苯萃取量最大值，%	CC-12*	0.50	0.50
加热减量最大值，%	D-1509	0.1	0.1
细粉含量最大值（装船前），%	D-1508	8.0	N.A.
造粒硬度，14X18 目平均值，g	D-5230	30	N.A.
最大值，g		50	N.A.

*加拿大肯卡伯公司企业标准

生产商：加拿大肯卡伯公司（CANCARB LTD, CANADA）

国内唯一授权经销商：中联橡胶有限责任公司

联系人/电话：于海元　010-58650279/80

UPDATE20140217

地址：北京市朝阳区小营路 19 号 C 座 15 层（邮编 100101）
15th Floor Entry C, No.19 Xiaoying Road, Chaoyang District, Beijing, 100101 P.R. China
电话（TEL）：86-10-58650279/80，传真（FAX）：86-10-58650288#0，电邮（E-mail）：yhy@chrubber.com