中联橡胶股份有限公司
CHINA UNITED RUBBER CORPORATION

THERMAX® 中粒子热裂解法炭黑

超纯型 N991UP 技术指标

测试项目	ASTM 标准	THERMAX® N991UP（粉状）
325 目筛余物最大值，ppm	D-1514	50
325 目磁性筛余物最大值，ppm		5
氮比表面积，m^2/g	D-6556	7.0-12.0
吸油值最大值，$cm^3/100g$	D-2414	44.0
灰份含量最大值，%	D-1506	0.02
pH 值	D-1512	4.0-8.0
甲苯萃取量最大值，%	CC-12*	0.50
加热减量最大值，%	D-1509	0.1
总含硫量最大值，ppm	ICP-OES*	60

*加拿大肯卡伯公司企业标准

生产商：加拿大肯卡伯公司（CANCARB LTD, CANADA）

国内唯一授权经销商：中联橡胶股份有限公司

联系人/电话：于海元　010-53779791/82